

UTICAJ SADRŽAJA NEODIJUMA NA FORMIRANJE NANOKOMPOZITNIH PERMANENTNIH MAGNETA NA BAZI BRZO HLAĐENIH Nd-Fe-B LEGURA

N. Talijan¹, V. Čosović¹, J. Stajić-Trošić¹, A. Grujić¹, T. Žák²

¹ Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, SCG

² Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic

Sadržaj – Na osnovu obrade i korelacije eksperimentalnih rezultata dobijenih analizom faznih transformacija sa izmerenim magnetnim svojstvima, brzo hlađenih Nd-Fe-B legura sa redukovanim sadržajem Nd (4.5 i 10.8 at %), razmotren je uticaj formiranih nanokompozita i interaktivnih faznih mehanizama na magnetna svojstva posle optimalnog termičkog tretmana.

1. UVOD

Savremena istraživanja u oblasti magnetnih materijala na bazi Nd-Fe-B su usmerena u tri osnovna pravca: povećanje magnetne energije odnosno optimizacija magnetnih svojstava, poboljšanje otpornosti na koroziju i redukovanje sadržaja retke zemlje (Nd) u cilju sniženja cene finalnog magnetnog materijala, ali sa zadržavanjem visokih vrednosti magnetne energije.

Nanokompozitni permanentni magnetni materijali tipa Nd-Fe-B sa redukovanim sadržajem Nd predstavljaju novi tip permanentnih magnetnih materijala. Istraživačke aktivnosti u razvoju nanokompozitnih permanentnih magnetnih materijala usmerene su u dva pravca: optimizacija procesnih parametara u kojima se postiže optimalna nanokompozitna struktura magnetnog matriksa i izučavanje i kvantifikacija interaktivnih mehanizama između prisutnih faza u nanokompozitnom magnetnom matriksu koji dominantno utiču na magnetna svojstva.

Najznačajnija metoda kojom se dobijaju nanokompozitni permanentni magneti je metoda brzog hlađenja. Prednost primene metode brzog hlađenja za dobijanje nanostrukturalnih Nd-Fe-B magnetnih legura ogleda se u mogućnosti da se preko brzine hlađenja direktno utiče na veličinu zrna i time na mikrostrukturu u cilju povećanja koercitivnosti ovih magnetnih materijala. Permanentni magnetni materijali na bazi Nd-Fe-B sa redukovanim sadržajem Nd dobijaju se kristalizacijom iz rastopa postupkom brzom hlađenja [1,2,3]. Mikrostruktura ovih legura je višefazna, pored glavne tvrde magnetne faze Nd₂Fe₁₄B, egzistiraju i meko magnetne faze visoke magnetizacije tipa α-Fe i/ili Fe₃B faza, kao i čitav set faza tipa Fe-B. U zavisnosti od sadržaja bora, egzistira i bordna faza Nd_{1.1}Fe₄B₄. Veličina zrna iskristalisanih faza je na nano skali što omogućava formiranje nanokompozita Fe₃B / Nd₂Fe₁₄B i/ili α-Fe / Nd₂Fe₁₄B [4,5,6].

Osnovni uslov za postizanje nanokompozitne strukture je uniformna distribucija meke i tvrde faze. Srednja veličina zrna prisutnih faza treba da bude manja od 40 nm jer se efekat feromagnetnog kuplovanja tzv. "exchange coupling" efekat između meke i tvrde faze postiže samo na nano skali [6].

Efekat ovog kuplovanja je povećanje remanence odnosno remanentnog odnosa Jr/Js iznad teorijskog limita 0.5.

Ključ za optimizaciju magnetne mikrostrukture je termička obrada. Termičkom obradom se pospešuje koercitivni mehanizam i kristalizacioni tok usmerava u pravcu stvaranja optimalnog faznog sastava koji rezultuje optimalnim magnetnim karakteristikama. Primenom odgovarajućeg termičkog tretmana moguće je uticati na povećanje udela nanokompozita u magnetnom matriksu. Formirani nanokompozitni parovi tipa Fe₃B / Nd₂Fe₁₄B i α-Fe / Nd₂Fe₁₄B u legurama sa redukovanim sadržajem Nd su direktno odgovorni za poboljšanje magnetne energije [5,6].

Prednost nanokompozitnih Nd-Fe-B magneta su visoka remanenca, velika magnetna energija (BH)_{max} (95-100 kJ/m³), uprkos činjenici da je sadržaj skupe retke zemlje Nd čak za više od 50% smanjen u odnosu na konvencionalne brzo hlađene i sinterovane magnete ovog tipa sa stohiometrijskim sadržajem Nd tipa. U zavisnosti od sadržaja Nd u brzo hlađenim Nd-Fe-B legurama u toku termičkog tretmana dešavaju se različite vrste međufaznih interakcija u veoma kratkom vremenskom intervalu koje imaju direktni uticaj na magnetna svojstva [5].

Korelacijom eksperimentalnih rezultata dobijenih analizom faznih transformacija u toku termičke obrade sa izmerenim magnetnim osobinama za brzo hlađene legure Nd-Fe-B sa redukovanim sadržajem Nd (4.3 i 10.8 at % Nd) razmotreni su interaktivni mehanizmi među prisutnim fazama i njihov uticaj na magnetna svojstva istraživanih legura. Deo rezultata istraživanja prikazan je u ovom radu.

2. EKSPERIMENTALNI DEO

Istraživane Nd-Fe-B legure sa 4.5 i 10.8 at % Nd dobijene su kristalizacijom iz rastopa sa optimalno odabranim brzinama hlađenja [1,2,3]. U eksperimentalnom delu korišćene su različite savremene eksperimentalne tehnike i metode: SEM analiza, Micro X-Ray analiza, XRD analiza, Mossbauer ⁵⁷Fe spektroskopska fazna analiza MS, termomagnetna analiza. Magnetna svojstva termički obrađenih uzoraka merena su na VSM (Vibrating Sample Magnetometer) i na SQUID magnetometru (Superconducting Quantum Interference Device) sa definisanim jačinom magnetnog polja. Prikaz korišćenih metoda i uslova ispitivanja dat je u ranije objavljenim publikacijama [1,2,5].

Deo eksperimentalnih rezultata relevantan za optimizaciju uslova pri kojima se formira nanokompozitni sastav i definisanje interaktivnih faznih mehanizama koji dominantno utiču na magnetna svojstva istraživanih Nd-Fe-B legura, a u zavisnosti od sadržaja Nd, prikazan je u ovom radu.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1. sumarno su prikazani rezultati fazne analize, primenom XRD i MS fazne analize, zajedno sa izmerenim magnetnim osobinama na VSM za legure sa različitim sadržajem Nd, termički obrađenih u optimalno odabranim režimima [2,5].


TABELA 1. Korelacija hemijskog sastava Nd-Fe-B legura, faznog sastava posle optimalne T.O. i magnetnih osobina

Hemijski sastav	FAZNA ANALIZA		Magnetne osobine		
	XRD	MS 57 mas%	Hc (kOe)	Br (kG)	(BH) _{max} (MGoe)
Nd _{12,5} Fe _{82,5} B ₅	Nd ₂ Fe ₁₄ B Nd _{1,1} Fe ₄ B ₄ Fe-Nd fero	Nd ₂ Fe ₁₄ B 72 % Nd _{1,1} Fe ₄ B ₄ 4 % Fe-Nd fero 20 % Fe-Nd para 4 %	8.1	8.6	13.2
Nd _{10,8} Fe _{84,2} B ₅	Nd ₂ Fe ₁₄ B Nd _{1,1} Fe ₄ B ₄ α -Fe Fe-Nd fero	Nd ₂ Fe ₁₄ B 54 % Nd _{1,1} Fe ₄ B ₄ 5 % α -Fe 12 % Fe-Nd fero 27 % Fe-Nd para 1 % Fe-O 1 %	7	9.8	13.8
Nd _{4,5} Fe ₇₇ B _{18,5}	Nd ₂ Fe ₁₄ B Fe ₃ B α -Fe Fe-Nd fero	Nd ₂ Fe ₁₄ B 6 % Fe ₃ B 39 % α -Fe 2 % Fe-Nd fero 49 %	2.8	10.9	10.7

Magnetna legura Nd_{10,8}Fe_{84,2}B₅ je uslovno granična legura kada je reč o legurama sa redukovanim sadržajem Nd u odnosu na stehiometrijski sastav (sadržaj Nd 11.8 at%). Kod ovog tipa legura posle optimalnog termičkog tretmana ideo tvrde magnetne faze Nd₂Fe₁₄B smanjen je u odnosu na stehiometrijsku Nd-Fe-B leguru. Faznom analizom, pored tvrde magnetne faze Nd₂Fe₁₄B identifikovan je i značajan maseni ideo feromagnetičnih Fe-Nd faza, kao i meko magnetna faza α -Fe u količini od 12 mas%. Izmerene vrednosti za remanencu i maksimalnu magnetnu energiju u optimalnu odabranom režimu termičke obrade su bliske magnetnim svojstvima legure sa stehiometrijskim sadržajem Nd i ukazuju na intergranularno kuplovanje između jednorodnih zrna glavne tvrde Nd₂Fe₁₄B faze [5]. Dalje povećanje Br i (BH)_{max} se objašnjava činjenicom da i pored smanjenog udela tvrde magnetne faze Nd₂Fe₁₄B, zahvaljujući prisustvu mekomagnetne faze (α -Fe -12 mas%), koja ima veću magnetnu saturaciju od glavne tvrde magnetne faze (2.15 T prema 1.6 T) stvoreni su uslovi za međusobnu interakciju. Formirani nanokompozitni parovi tipa α -Fe / Nd₂Fe₁₄B u magnetnom matriksu preovlađujućeg Nd₂Fe₁₄B sastava i ostvareno interaktivno kuplovanje između tvrde faze Nd₂Fe₁₄B i meko magnetne faze visoke magnetizacije (α -Fe) je dodatno uticalo na zadržavanje visokih vrednosti remanence i magnetne energije.

Dalje povećanje remanence i magnetne energije postignuto je za nestehiometrijsku višefaznu leguru sa još nižim sadržajem neodijuma (Nd_{4,5}Fe₇₇B_{18,5}) stvaranjem nanokompozitne strukture posle primjenjenog optimalnog termičkog tretmana.


Na sl. 1. ilustrativno je prikazan MS spektar za višefaznu leguru Nd_{4,5}Fe₇₇B_{18,5} sintetizovanu metodom brzog hlađenja. Obrada MS spektara vršena je korišćenjem CONFIT programa, poređenjem sa MS parametrima za identifikovane faze prema publikovanim literaturnim podacima [7,8]. Relativni maseni odnosi identifikovanih faza MS analizom za istraživane legure, prikazani su u Tabeli 1.



Slika 1. Mössbauerov spektar BH legure

Faznom analizom optimalno termički obradljene legure identifikovan je sadržaj mekomagnetne faze visoke magnetizacije Fe₃B od 39 mas%, zatim tvrde magnetne faze Nd₂Fe₁₄B i čitav set feromagnetičnih Fe-Nd faza (tab.1). Na osnovu merenja magnetnih osobina utvrđeno je povećanje remanence (Br 10.9 kG) u odnosu na legure sa dominantnom tvrdom magnetnom fazom Nd₂Fe₁₄B (Br 8,6 kG).

Korelacijom faznog sastava dobijenog posle optimalnog režima termičke obrade i izmerenih magnetnih osobina može se zaključiti da je visoka vrednost maksimalne magnetne energije (BH)_{max} od 10.7 MGoe posledica formiranja nanokompozitne strukture tipa Fe₃B/Nd₂Fe₁₄B. Zrna mekomagnetne faze Fe₃B koja poseduju veću saturacionu magnetizaciju od tvrde magnetne Nd₂Fe₁₄B faze (2.2 T prema 1.6 T) se potpuno kupljuju sa susednim zrnima magnetno tvrde faze što direktno utiče na povećanje magnetne energije. Na sl. 2. prikazan je histerezis dobijen magnetnim merenjima BH Nd_{4,5}Fe₇₇B_{18,5} legure na SQUID magnetometru.



Slika 2. Histerezis BH Nd-Fe-B legure sa redukovanim sadržajem Nd dobijen pomoću SQUID magnetometra

Merenje je vršeno na sobnoj temperaturi, a primjenjeno magnetno polje je bilo u opsegu od -5 do 5 T. Izračunata vrednost remanentnog odnosa Jr/Js sa histerezisa dobijenog merenjima na SQUID magnetometru iznosi 0,58 i prelazi teorijski limit od 0,5, što nedvosmisleno ukazuje na formiranje nanokompozitne strukture. Ovakav remanentni odnos takođe ukazuje i na prisustvo i uticaj efekta feromagnetnog kuplovanja između identifikovane meke i tvrde magnetne faze ma magnetna svojstva ispitivane legure [6,7,8].

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu korelacije faznog sastava i izmerenih magnetnih svojstava za brzo hladene legure Nd-Fe-B sa redukovanim sadržajem Nd može se zaključiti da formirani nanokompoziti posle optimalnog termičkog tretmana imaju uticaja na povećanje remanence i magnetne energije. Dodatno, na povećanje ovih vrednosti ima efekat feromagnetnog kuplovanja između mekih i tvrdih magnetnih faza u istraživanim Nd-Fe-B legurama. Kao potvrda nanokompozitne strukture optimalno termički obrađene višefazne Nd_{4,5}Fe₇₇B_{18,5} legure je i eksperimentalno ostvaren remanentni odnos veći od teorijskog limita.

LITERATURA

- [1] N. Talijan, V. Čosović, J. Stajić-Trošić, T. Žák, J. Magn. Magn. Mat. 272–276 (2004) e1911–e1912.
 - [2] J. Stajić-Trošić, Ispitivanje uticaja procesnih parametara na svojstva Nd-Fe-B legura dobijenih metodom brzog hlađenja, magistarska teza, TMF Beograd, (2001).
 - [3] N. Talijan, T. Žák, J. Stajić-Trošić, V. Menushenkov, J. Magn. Magn. Mat. 258–259 (2003) 577–579.
 - [4] H.A. Davies, J. Magn. Magn. Mat., 157-158 (1996) 11.
 - [5] V. Čosović, Uticaj režima termičke obrade na magnetna svojstva Nd-Fe-B legura sa redukovanim sadržajem neodijuma, magistarska teza, TMF Beograd, 2004.
 - [6] E.F. Kneller, R. Hawig, IEEE Trans. Magn., 27 (1991) 3589.
 - [7] T.Žák: CONFIT for Windows® 95, in Mössbauer Spectroscopy in Material Science, M. Miglierini and D. Petridis (eds.), Bratislava 1999, 385-390.
 - [8] T. Hinomura, S. Nasu, H. Kanekiyo, S. Hirosawa, J. Japan. Inst. Metals, 61 (1997), 184-190.
- Abstract** - Influence of the nanocomposite structures formed after optimal heat treatment and exchange coupling interactions on the magnetic properties of rapid quenched Nd-Fe-B alloys with reduced Nd content (4.3 and 10.8 at %) was studied by processing and correlation of experimental results of investigation of phase transformations with measured magnetic properties.
- THE INFLUENCE OF THE Nd CONTENT ON FORMATION OF THE NANOCOMPOSITE PERMANENT MAGNETS BASED ON RAPID QUENCHED Nd-Fe-B ALLOYS**
- N. Talijan, V. Čosović, J. Stajić-Trošić, A. Grujić, T. Žák