

## OSOBINE DISPERZNO OJAČANOG BAKRA DOBIJENOG INTERNOM OKSIDACIJOM 1 MAS. % AL

Višeslava Rajković, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Laboratorija za materijale, p. p. 522, 11001 Beograd  
Ljubomir Vuličević, Aleksa Maričić, Tehnički fakultet, 32000 Čačak

**Sadržaj –** Predlegirani prah Cu sa 1mas.%Al mleven je 5h u planetarnom mlinu u cilju oksidacije aluminijuma kiseonikom iz vazduha *in situ* i njegovog izdvajanja u obliku fino dispergovanih čestica  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Posle redukcije ( $400^\circ\text{C}/1\text{h}$ ,  $\text{H}_2$ ), mleveni prah je kompaktiran toplim presovanjem ( $800^\circ\text{C}/3\text{h}$ , Ar, 34MPa). Ispitani su efekti ojačavanja i električne osobine. Rezultati pokazuju da je dobijen disperzno ojačan bakar visoke čvrstoće (220HV) i dobre električne provodnosti (79IACS). Posle izlaganja visokoj temperaturi disperzno ojačan bakar u dobroj meri zadržava svoju tvrdoću.

### 1. UVOD

Disperzno ojačan bakar dobijen metalurgijom praha odlikuje se visokom čvrstoćom i dobrom električnom i toplotnom provodnošću, kako na sobnim, tako i na visokim temperaturama. Zbog svojih osobina koristi se kao zamena za mnoge klasične materijale i dobija sve širu primenu u elektronici, elektrotehnici i nuklearnoj tehnici. Osobine disperzno ojačanog bakra su posledica prisustva fino dispergovanih čestica  $\text{Al}_2\text{O}_3$  u osnovi bakra. Fina disperzija čestica  $\text{Al}_2\text{O}_3$  u osnovi bakra može da se postigne postupcima mehaničkog leđiranja i unutrašnje oksidacije. [1,2]. Pri postupcima unutrašnje oksidacije, fino dispergovane čestice  $\text{Al}_2\text{O}_3$  stvaraju se u osnovi bakra oksidacijom aluminijuma *in situ* [2]. Ispitivanja su pokazala da se potpuna unutrašnja oksidacija aluminijuma može izvršiti kiseonikom iz vazduha pri mlevenju predlegiranih prahova bakra u visokoenergetskom mlinu [3,4,5]. Disperzno ojačan bakar dobijen na ovaj način odlikuje se visokom čvrstoćom i dobrom termičkom stabilnošću. Cilj ispitivanja izvršenih u ovom radu je bio da se utvrde efekti ojačavanja, termička stabilnost kao i električna provodnost disperzno ojačanog bakra dobijenog unutrašnjom oksidacijom 1mas.%Al kiseonikom iz vazduha pri mlevenju predlegiranog praha bakra u visokoenergetskom mlinu.

### 2. EKSPERIMENTALNI DEO

Predlegirani prah Cu sa 1mas.%Al dobijen gasnom atomizacijom mleven je 5h na vazduhu. Mlevenje je vršeno u planetarnom mlinu sa čeličnim kuglama prečnika 4,8mm. Težinski odnos praha i čeličnih kugli iznosio je 1:35. Prah je zatim redukovana na  $400^\circ\text{C}/1\text{h}$  u atmosferi  $\text{H}_2$ . Kompaktiranje praha je izvršeno toplim presovanjem ( $800^\circ\text{C}/3\text{h}$ , Ar, 34MPa). Da bi se odredila termička stabilnost kompakti su termički tretirani na  $800^\circ\text{C}$  1 i 5 h u atmosferi Ar. Na toplo presovanom kompaktu ispitane su mikrotvrdota, struktura, električna provodnost i gustina. Mikrotvrdota je izmerena pod opterećenjem od 50gr. Električna provodnost kompakta

(%IACS, IACS na  $20^\circ\text{C} = 0,5800 \text{ microhm}^{-1}\text{cm}^{-1}$ ) je određena aparatom SIGMATEST firme Siemens. Gustina kompakta određena je Arhimedovom metodom. Teorijska gustina kompakata je izračunata na osnovu prostog pravila sмеše [6] pri čemu su korišćene vrednosti  $8,96\text{g}/\text{cm}^3$  i  $3,95\text{g}/\text{cm}^3$  kao potpune gustine za bakar i  $\text{Al}_2\text{O}_3$  respektivno. Pri izračunavanju teorijske gustine kompakta predlegiranog praha pošlo se od činjenice da je pri mlevenju praha došlo do potpune oksidacije aluminijuma.

### 3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati prikazani u tabeli 1 pokazuju da se disperzno ojačan bakar dobijen unutrašnjom oksidacijom 1mas.%Al kiseonikom iz vazduha posle 5h mlevenja kompaktiran toplim presovanjem odlikuje visokom tvrdoćom i dobrom termičkom stabilnosti. Mikrotvrdota kompakta na sobnoj temperaturi je 3 puta veća u odnosu na mikrotvrdotu elektrolitičkog bakra kompaktiranog pod istim uslovima (65HV). Posle izlaganja na  $800^\circ\text{C}/5\text{h}$  mikrotvrdota kompakta je 2 puta veća od mikrotvrdote elektrolitičkog bakra kompaktiranog pod istim uslovima. Postignute osobine su posledica fino dispergovanih čestica  $\text{Al}_2\text{O}_3$  koje predstavljaju snažnu prepreku za kretanje dislokacija i procese rekristalizacije i rasta zrna.

Tabela 1 Mikrotvrdota kompakta disperzno ojačanog bakra pre i posle izlaganja visokoj temperaturi


| Temperatura/<br>Vreme | $25^\circ\text{C}$ | $800^\circ\text{C}/1\text{h}$ | $800^\circ\text{C}/5\text{h}$ |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mikrotvrdota          | 220HV              | 175HV                         | 135                           |

Na sl.1 predstavljene su strukture kompakta disperzno ojačanog bakra pre (a) i posle (b) izlaganja visokoj temperaturi. Iz slike se vidi da kompakti, kako posle toplog presovanja tako i posle izlaganja visokoj temperaturi, zadržavaju lamelarnu strukturu. Lamele predstavljaju deformisane čestice polaznog praha i karakteristika su strukture prahova tretiranih u visokoenergetskom mlinu (7).

Električna provodnost disperzno ojačanog bakra iznosila je 79IACS. Pošto se od visokotemperaturnih legura na osnovi bakra zahteva da imaju provodnost veću od 50%IACS [8] dobijena vrednost je sasvim prihvatljiva.

Izmerena gustina kompakta ( $8,46\text{g}/\text{cm}^3$ ) u odnosu na teorijsku ( $8,75\text{g}/\text{cm}^3$ ) iznosila je 96,7% što ukazuje da pri toplom presovanju nije izvršena potpuna denzifikacija. Ovo može biti posledica ojačane osnove bakra česticama  $\text{Al}_2\text{O}_3$  i stvaranja dislokacija u njihovoj okolini. Toplo presovanje verovatno nije najpogodniji postupak kompaktiranja pošto gustina kompakata dobijenih toplim izvlačenjem disperzno

ojačanih čestica praha bakra npr. iznosi 99,3% u odnosu na teorijsku vrednost [9].



Sl.1 Struktura kompakta disprezno ojačanog bakra pre (a) i posle (b) izlaganja na  $800^{\circ}\text{C}$ , 5 h

#### 4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti sledeće:

1. Unutrašnjom oksidacijom aluminijuma kiseonikom iz vazduha pri mlevenju predlegiranog praha Cu sa 1mas.%Al u visokoenergetskom mlinu dobija se disperzno ojačan bakar visoke čvrstoće i dobre termičke stabilnosti i električne provodnosti.
2. Mikrotvrdoća kompakata predlegiranog praha bakra mlevenog 5h ( $220\text{HV}$ ) je 3 puta veća od mikrotvrdoće elektrolitičkog praha bakra kompaktiranog pod istim uslovima
3. Mikrotvrđa kompakata posle izlaganja na  $800^{\circ}\text{C}/5\text{h}$  je 2 puta veća od mikrotvrdoće elektrolitičkog praha bakra kompaktiranog pod istim uslovima.
4. Električna provodnost kompakata iznosila je 79%IACS.

#### LITERATURA

- [1] R.S. Benn and P.K. Mirchandani, "Dispersion Strengthening by Mechanical Alloying", in Proc. *New Materials by Mechanical Techniques*, 1989, pp. 19-38.
- [2] M.L.Mehta, T.K.A. Ghudbban, M.S.B.Eltalhi, N.E.A. Elraby, "Mechanically Alloyed Alumina Dispersion Strengthened Copper", *Powder Metallurgy International*, vol.22, No.4, pp.15-18, 1990.
- [3] V. Rajković, N. Ilic, M. Mitkov, "The Copper Matrix Strengthening by Internal Oxidation of Al-Prealloyed Powders", in Proc. *PM98 World Congress*, 1998, pp.103-117.
- [4] V.M.Rajković, M.V. Mitkov, "Dispersion hardened Cu-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> produced by high energy milling" *The International Journal of Powder Metallurgy*, vol.36, No.8, pp.45-49, 2000.
- [5] V. Rajković, E. Romhanji, M. Mitkov, "Characterization of high-energy ball milled copper powder containing 2.5wt.%Al", *Journal of Material Science Letters*, vol. 21, pp.169-173, 2002.
- [6] R.M. German, *Powder Metallurgy Science*, Princeton, Metal Powder Industries Federation, 1994.
- [7] J.S. Benjamin, "Dispersion Strengthened Superalloys by mechanical", *Alloying*, Metallurgical Transaction, vol.1, pp.2943-2951, 1970.
- [8] N.J. Grant, A. Lee, M. Lou, "Multiple hardening mechanisms for high strength, high temperature, high conductivity Copper base alloys", in Proc: *High Conductivity Copper and Aluminium Alloys*, 1984, pp.103-116.
- [9] O. Preston, N. Grant, "Dispersion strengthening of Copper by Internal Oxidation", *Transaction of The Metallurgical Society of AIME*, vol.221, pp.161-173, 1961.

#### ZAHVALNOST

*Autori izražavaju zahvalnost Ministarstvu za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije za finansiranje istraživanja čiji je deo rezultata iznet u okviru ovog rada.*

**Abstract** - Prealloyed copper powder containing 1wt.%Al was milled in planetary ball mill to form alumina particles *in situ* by internal oxidation in air as oxygen source. After reduction ( $400^{\circ}\text{C}/1\text{h}$ , H<sub>2</sub>), milled powder is compacted by hot pressing ( $800^{\circ}\text{C}/3\text{h}$ , Ar, 34MPa). The examination show that the obtained dispersion strengthened copper possess a good combinations of high strength ( $220\text{HV}$ ) and good electrical conductivity (79% IACS). It was found that dispersion strengthened copper has preserved much of the microhardness after exposition to high temperature.

#### PROPERTIES OF DISPERSION STRENGTHENED COPPER MADE BY INTERNAL OXIDATION OF PREALLOYED COPPER POWDER CONTAINING 1WT.%AL

Višeslava Rajković, Ljubomir Vuličević, Aleksa Maričić